



S-39® INOX

FLUX DÉCAPANT SPÉCIAL POUR LE SOUDAGE D'INOX, ZINC, NICKEL ET CHROME



DESCRIPTION DU PRODUIT

Flux décapant spécial pour le soudage d'inox, zinc, nickel et chrome

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le soudage tendre de métal inoxydable et autres métaux difficiles à souder tels que zinc, nickel et chrome (fortement contaminé ou oxydé) dans pratiquement tous les domaines d'application.

PROPRIÉTÉS

- Action nettoyante très puissante
- Plage de température maximale 300° C
- Bon pouvoir humidifiant
- Avec brosse
- Violet
- Liquide

LABELS DE QUALITÉ/STANDARDS

Standards: EN 29454-1 / 3.2.2.A: Décapants pour soudage tendre.

PRÉPARATION

Outillage: Fer à souder ou chalumeau

Métal d'apport soudure tendre étain/plomb massif

Fibre abrasive

Bouclier thermique

Chiffon

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Observer toujours les consignes officielles éventuellement applicables.
2. Appliquer le flux uniformément sur les deux surfaces de raccordement à l'aide de la brosse. Éviter toute utilisation excessive du flux.
3. Assembler le raccord (utiliser uniquement des parties bien ajustées).
4. Chauffer le raccord de façon uniforme jusqu'à ce que la soudure puisse couler dans le raccord. Éviter de surchauffer le flux (risque de mauvais écoulement de la soudure).
5. Ajouter la quantité correcte de soudure. Laisser la soudure fondre sur le joint et non dans la flamme ou sur le fer. Remplir entièrement le joint.
6. Laisser le raccord refroidir à l'air.
7. Éliminer soigneusement les restes de flux avec de l'eau ou un chiffon humide.

Taches/résidus: Enlevez immédiatement les taches avec de l'eau ou un chiffon humide.

Points d'attention: Utilisez le Bouclier Thermique Bison pour protéger les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre, par exemple.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Mélange de sels et d'acide dans eau

Couleur: Violet

Viscosité: env. 30 mPa.s.

Densité: env. 1,45 g/cm³

Valeur du pH: env. 0

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois Durée de conservation limitée après ouverture. a une durée de conservation limitée. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.