



PRIMER ANTI-ROUILLE

PRIMER ANTIROUILLE POUR LA PROTECTION DES METAUX FERREUX.

<u>DOMAINES D'UTILISATION.</u>	<u>NORMES</u>
Protection des surfaces ferreuses soumises à des ambiances non agressives.	AFNOR NFT 36005-Famille I - Classe 4a Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/h):750gr/l (2007) 750gr/l (2010). Ce produit contient au maximum 749gr/l VOC.

<u>CARACTERISTIQUES.</u>	<u>PROPRIETES.</u>
LIANT Résines glycérophthaliques et uréthanes modifiées. PIGMENTS Oxyde de fer. Phosphate de zinc,... SOLVANT Aromatiques ASPECT Mat EXTRAIT SEC +/- 40% en volume DENSITE +/- 1,4	Application aisée, séchage rapide, recouvrable rapidement. POINT ECLAIR >50°C RENDEMENT +/- 12 m²/litre TEMPS DE SECHAGE (20°C-60% HR) Hors poussière 2 heures, Sec au toucher 4 heures, Recouvrable 24 heures,

<u>MISE EN ŒUVRE.</u>		
PISTOLET	Conventionnel:	gicleur 1,5 à 2 mm; pression 3 à 4 atm.; dilution max. de 10%.
	Airless:	gicleur 0,015 à 0,017 inch.; pression 120 à 150 atm.; dilution max. de 5%.
BROSSE	Dilution max. de 5 %.	

<u>CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE.</u>	
PREPARATION DU SUPPORT	Le support doit être sec et exempt de graisse. Le sablage de l'acier jusqu'au grade Sa 2,5 à 3 est la préparation idéale. Veiller à éliminer toutes les anciennes couches non-adhérentes. Rincer ensuite le support au thinner et laisser sécher avant application.
CONDITIONS D'APPLICATION	L'humidité du support ne doit pas dépasser 5%. La t° du local doit être de min. 15°C et 3°C au-dessus point de rosée. L'humidité relative du local ne doit pas dépasser 65%HR. Les conditions d'applications seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.
CONDITIONS DE SECHAGE	T° du local de séchage de 15°C min., humidité relative < 65%HR. Aération de minimum 0,1 m/sec.

<u>RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.</u>	
CONDITIONNEMENT	0,75L - 2L
STABILITE	12 mois en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel.
ENTRETIEN	Laque anti-rouille
NETTOYAGE DU MATERIEL	White spirit

<u>RENSEIGNEMENTS DE SECURITE.</u>	Phrases R51/53 Phrases S29/35 - S29/56 - S57 - S59 - S61. Consulter les instructions de la fiche de données de sécurité.
------------------------------------	--

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.
Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.
Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.

Janvier 2015