


Profilés U moulurés à froid



h = b

Désignation	Dimensions					Poids commercial	Mètres par t	Section
Benaming	Afmetingen					Handels-gewicht	Meters per t	Sectie
	h	b	t	r ₁	r ₂		L _G	A
hxbxt = mm	mm					kg/m	m/t	cm²
10 x 10 x1,5	10	10	1,5	1,5	3	0,30	3324	0,38
12 x 12 x 2	12	12	2	2	4	0,47	2124	0,59
15 x 15 x1,5	15	15	1,5	1,5	3	0,48	2080	0,60
2	15	15	2	2	4	0,61	1627	0,77
20 x 20 x1,5	20	20	1,5	1,5	3	0,66	1513	0,83
2	20	20	2	2	4	0,85	1170	1,07
22 x 22 x 2	22	22	2	2	4	0,95	1052	1,19
25 x 25 x 2	25	25	2	2	4	1,09	913	1,37
3	25	25	3	3	6	1,56	640	1,95
30 x 30 x 2	30	30	2	2	4	1,33	749	1,67
3	30	30	3	3	6	1,92	520	2,40
35 x 35 x 2	35	35	2	2	4	1,57	635	1,97
3	35	35	3	3	6	2,28	438	2,85
40 x 40 x 2	40	40	2	2	4	1,81	551	2,27
3	40	40	3	3	6	2,64	378	3,30
4	40	40	4	4	8	3,42	292	4,27
50 x 50 x 3	50	50	3	3	6	3,36	297	4,20
4	50	50	4	4	8	4,38	228	5,47
5	50	50	5	5	10	5,34	187	6,68
60 x 60 x 3	60	60	3	3	6	4,08	245	5,10
4	60	60	4	4	8	5,34	187	6,67
80 x 80 x 4	80	80	4	4	8	7,26	138	9,07

h ≠ b

Désignation	Dimensions					Poids commercial	Mètres par t	Section
Benaming	Afmetingen					Handels-gewicht	Meters per t	Sectie
	h	b	t	r ₁	r ₂		L _G	A
hxbxt = mm	mm					kg/m	m/t	cm²
30 x 15 x 2	30	15	2	2	4	0,85	1170	1,07
30 x 20 x 2	30	20	2	2	4	1,01	985	1,27
40 x 15 x 2	40	15	2	2	4	1,01	985	1,27
40 x 20 x 2	40	20	2	2	4	1,17	851	1,47
3	40	20	3	3	6	1,68	594	2,10
4	40	20	4	4	8	2,14	467	2,67
40 x 25 x 2	40	25	2	2	4	1,33	749	1,67
3	40	25	3	3	6	1,92	520	2,40
40 x 30 x 2	40	30	2	2	4	1,49	669	1,87
3	40	30	3	3	6	2,16	462	2,70
50 x 25 x 2	50	25	2	2	4	1,49	669	1,87
3	50	25	3	3	6	2,16	462	2,70
50 x 30 x 2	50	30	2	2	4	1,65	604	2,07
3	50	30	3	3	6	2,40	416	3,00
50 x 40 x 3	50	40	3	3	6	2,88	347	3,60
4	50	40	4	4	8	3,74	267	4,67
60 x 30 x 2	60	30	2	2	4	1,81	551	2,27
3	60	30	3	3	6	2,64	378	3,30
4	60	30	4	4	8	3,42	292	4,27
60 x 40 x 3	60	40	3	3	6	3,12	320	3,90
4	60	40	4	4	8	4,06	246	5,07
5	60	40	5	5	10	4,94	202	6,18
70 x 30 x 3	70	30	3	3	6	2,88	347	3,60
70 x 40 x 3	70	40	3	3	6	3,36	297	4,20
4	70	40	4	4	8	4,38	228	5,47
70 x 50 x 3	70	50	3	3	6	3,84	260	4,80
4	70	50	4	4	8	5,02	199	6,27
80 x 40 x 3	80	40	3	3	6	3,60	278	4,50
4	80	40	4	4	8	4,70	213	5,87
80 x 50 x 3	80	50	3	3	6	4,08	245	5,10
4	80	50	4	4	8	5,34	187	6,67
5	80	50	5	5	10	6,54	153	8,18

h ≠ b

Désignation	Dimensions					Poids commercial	Mètres par t	Section
Benaming	Afmetingen					Handels-gewicht	Meters per t	Sectie
	h	b	t	r ₁	r ₂		L _G	A
hxbxt = mm	mm					kg/m	m/t	cm²
90 x 45 x 4	90	45	4	4	8	5,34	187	6,67
100 x 30 x 3	100	30	3	3	6	3,60	278	4,50
100 x 40 x 3	100	40	3	3	6	4,08	245	5,10
4	100	40	4	4	8	5,34	187	6,67
100 x 50 x 3	100	50	3	3	6	4,56	219	5,70
4	100	50	4	4	8	5,98	167	7,47
5	100	50	5	5	10	7,34	136	9,18
100 x 60 x 4	100	60	4	4	8	6,62	151	8,27
5	100	60	5	5	10	8,14	123	10,18
120 x 50 x 3	120	50	3	3	6	5,04	198	6,30
4	120	50	4	4	8	6,62	151	8,27
5	120	50	5	5	10	8,14	123	10,18
120 x 60 x 4	120	60	4	4	8	7,26	138	9,07
5	120	60	5	5	10	8,94	112	11,18
140 x 50 x 4	140	50	4	4	8	7,26	138	9,07
140 x 60 x 4	140	60	4	4	8	7,90	127	9,87
5	140	60	5	5	10	9,74	103	12,18
150 x 50 x 4	150	50	4	4	8	7,58	132	9,47
5	150	50	5	5	10	9,34	107	11,68
160 x 60 x 4	160	60	4	4	8	8,54	117	10,67
5	160	60	5	5	10	10,54	95	13,18
160 x 70 x 4	160	70	4	4	8	9,18	109	11,47
180 x 60 x 4	180	60	4	4	8	9,18	109	11,47
5	180	60	5	5	10	11,34	88	14,18
200 x 60 x 4	200	60	4	4	8	9,82	102	12,27
5	200	60	5	5	10	12,14	82	15,18
200 x 80 x 4	200	80	4	4	8	11,10	90	13,87
5	200	80	5	5	10	13,74	73	17,18
6	200	80	6	6	12	16,33	61	20,42

Surface		Valeurs statiques - Statische waarden					
Oppervlakte		axe - as y-y			axe - as z-z		
A _L	A _G	I _y	W _y	i _y	I _z	W _z	i _z
m²/m	m²/t	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm⁴	cm
0,056	186,61	0,05	0,10	0,37	0,03	0,06	0,30
0,067	141,99	0,11	0,18	0,44	0,07	0,11	0,36
0,086	179,15	0,20	0,27	0,59	0,13	0,14	0,47
0,085	138,01	0,24	0,32	0,57	0,16	0,18	0,46
0,116	175,75	0,54	0,54	0,81	0,33	0,27	0,64
0,115	134,36	0,65	0,65	0,79	0,42	0,34	0,63
0,127	133,41	0,90	0,82	0,88	0,57	0,42	0,70
0,145	132,31	1,38	1,10	1,01	0,86	0,55	0,80
0,142	91,01	1,79	1,43	0,97	1,16	0,78	0,78
0,175	130,99	2,50	1,66	1,23	1,53	0,81	0,96
0,172	89,57	3,33	2,22	1,19	2,12	1,16	0,95
0,205	130,08	4,11	2,34	1,45	2,50	1,13	1,13
0,202	88,59	5,57	3,18	1,40	3,49	1,62	1,11
0,235	129,41	6,29	3,14	1,67	3,79	1,49	1,30
0,232	87,87	8,63	4,32	1,62	5,35	2,15	1,28
0,230	67,18	10,5	5,26	1,58	6,71	2,77	1,26
0,292	86,90	17,7	7,11	2,07	10,8	3,44	1,61
0,290	66,15	22,1	8,84	2,02	13,7	4,46	1,60
0,287	53,74	25,7	10,2	1,98	16,3	5,41	1,58
0,352	86,27	31,8	10,6	2,51	19,2	5,03	1,95
0,350	65,50	40,0	13,3	2,46	24,6	6,54	1,93
0,470	64,70	100,6	26,1	3,34	60,7	11,9	2,60

Surface		Valeurs statiques - Statische waarden					
Oppervlakte		axe - as			axe - as		
		y-y			z-z		
A _L	A _G	I _y	W _y	i _y	I _z	W _z	i _z
m²/m	m²/t	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm⁴	cm
0,115	134,36	1,32	0,88	1,12	0,22	0,21	0,46
0,135	132,88	1,71	1,14	1,17	0,50	0,37	0,63
0,135	132,88	2,67	1,33	1,46	0,24	0,22	0,44
0,155	131,81	3,40	1,70	1,53	0,55	0,39	0,62
0,152	90,46	4,52	2,26	1,48	0,76	0,56	0,61
0,150	69,98	5,32	2,66	1,43	0,94	0,72	0,60
0,175	130,99	4,12	2,06	1,58	1,04	0,61	0,79
0,172	89,57	5,55	2,77	1,53	1,44	0,87	0,78
0,195	130,35	4,84	2,42	1,62	1,72	0,86	0,96
0,192	88,88	6,58	3,29	1,57	2,41	1,24	0,95
0,195	130,35	6,93	2,77	1,94	1,14	0,64	0,78
0,192	88,88	9,49	3,79	1,89	1,58	0,91	0,77
0,215	129,83	8,11	3,24	1,99	1,87	0,90	0,95
0,212	88,33	11,1	4,46	1,94	2,64	1,30	0,94
0,252	87,50	14,4	5,79	2,01	5,87	2,25	1,28
0,250	66,78	17,8	7,14	1,97	7,41	2,91	1,27
0,235	129,41	12,3	4,13	2,34	1,99	0,92	0,94
0,232	87,87	17,2	5,73	2,30	2,82	1,34	0,93
0,230	67,18	21,1	7,06	2,25	3,55	1,73	0,92
0,272	87,18	22,0	7,36	2,39	6,3	2,33	1,27
0,270	66,44	27,4	9,15	2,34	8,00	3,02	1,26
0,267	54,05	32,0	10,6	2,30	9,51	3,67	1,25
0,252	87,50	24,8	7,11	2,64	2,98	1,37	0,91
0,292	86,90	31,6	9,03	2,75	6,67	2,40	1,26
0,290	66,15	39,5	11,3	2,71	8,50	3,11	1,25
0,332	86,46	38,3	10,9	2,84	12,3	3,67	1,61
0,330	65,69	48,3	13,8	2,79	15,8	4,78	1,60
0,312	86,66	43,2	10,8	3,11	7,00	2,45	1,25
0,310	65,90	54,3	13,5	3,06	8,93	3,18	1,24
0,352	86,27	52,1	13,0	3,21	12,9	3,76	1,60
0,350	65,50	65,9	16,4	3,16	16,6	4,90	1,59
0,347	53,06	78,1	19,5	3,11	20,0	5,98	1,57