

Fiche technique

Top X® 16 – plaque alvéolaire en polycarbonate

Description générale du produit:

La plaque Top X® 16 est une plaque synthétique alvéolaire en polycarbonate avec application dans les toitures de véranda, le revêtement de façades et toute autre application où la résistance aux chocs, la valeur U, la solidité et la transmission lumineuse sont primordiales. Le côté supérieur de la plaque Top X® 16 est protégé des rayons UV. De cette façon elle maintient sa solidité et ses caractéristiques de transmission lumineuse.

Caractéristiques spécifiques Top X® 16:

Poids	2600 g/m ² +-50
Densité	1,2 g/cm ³
Epaisseur	16±0,5 mm
Largeur de plaque	1050 mm
Nombre de parois	6
Valeur U	1,8 W/m ² .K
Transmission lumineuse Clair Opalin	60% 40%
Coefficient de dilatation	6.5 K ⁻¹ . 10 ⁻⁵ (= 0.065 mm/m/°C)
Rayon de courbe minimal	3500 mm

Une garantie de 10 ans à la résistance à la grêle (sur demande)

Les plaques de polycarbonate sont perméables à la vapeur. De ce fait, il peut se former de la condensation dans les vides. La formation de condensation n'a pas d'influence sur les propriétés de nos plaques ainsi que sur notre garantie